

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

LEVELLING COMPOUND



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Vivechrom ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πριν το βάψιμο (Σειρά PRE-PAINT). Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Με την προσθήκη νερού δημιουργείται μία ομοιογενής, κρεμώδης πάστα με πολύ καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και εύκολα και έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δε σκάει και δε συρρικνώνεται, δίνοντας μία θαυμάσια λευκή, λεία επιφάνεια. Με την προσθήκη βελτιωτικού κονιαμάτων VIVELATEX της Vivechrom στο ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ενισχύονται οι αντοχές του για εξωτερική χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Τσιμεντοειδής ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη.

Μέθοδος εφαρμογής: σπάτουλα, μυστρί σοβαντίσματος ή πιστόλι airless.

Ανάμειξη: Για εσωτερική χρήση: Περίπου 7,6-8lt καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Για εξωτερική χρήση: Περίπου 2lt VIVELATEX βελτιωτικό κονιαμάτων και 6lt καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 2 - 3 ώρες με περιοδική ανάδευση της πάστας χωρίς προσθήκη νερού.

Απόδοση: Περίπου 1m²/kg ανά χιλιοστό πάχους στρώσης.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1-2 ώρες. Δεύτερη στρώση μετά από 3-4ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και το πάχος της στρώσης.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό

Αποθήκευση - Χρόνος ζωής: Σε στεγασμένο στεγνό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες από 5° C έως 40° C, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Στη περίπτωση γυψοσανίδων συνιστάται να προηγείται αστάρωμα με NEOPAL PRIMER της Vivechrom αραιωμένο ως 50% με νερό.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

Κορυφαία εργασιμότητα

Πολύ καλή γεμιστικότητα





ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ LEVELLING COMPOUND

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναμειγνύουμε σε 7-8lt καθαρό νερό σταδιακά 20kg σκόνη **ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**, κατά προτίμηση με μηχανικό αναδευτήρα, μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αφήνουμε τη πάστα να ηρεμήσει για λίγο πριν την εφαρμογή. Ανακατεύουμε τακτικά τη πάστα για να μαλακώνει, χωρίς επιπλέον προσθήκη νερού.
- Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε 2 ή περισσότερες στρώσεις σε συνολικό πάχος που συνίσταται να μην ξεπερνάει τα 5mm. Ο χρόνος μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-4 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
- Η τελική στρώση αποχαρτάρεται με ψιλό γυαλόχαρτο μετά από 12 ώρες και ξεσκονίζεται.
- Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει καλά και πριν τη βαφή να ασταρωθεί με NEOPAL PRIMER της Vivechrom αραιωμένο έως 50% με νερό.
- Ο στόκος εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 5^o C έως 35^o C. Εάν εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35^o C, πριν το σπατουλάρισμα, η επιφάνεια πρέπει να διαβρέχεται με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει τσιμέντο πόρτλαντ • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο • Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**

 VIVECHROM SA 19200 Elefsis, Greece 13
EN 998-1 General purpose plastering mortar (GP) for internal use Reaction to fire: Class A1 Adhesion: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B ater absorption: W0 Water vapour diffusion coefficient: $\mu \leq 15$ Thermal conductivity: $(\lambda_{10, dry}) \leq 0,35 \text{ W/mK}$ Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

