

# Asepsis

## Professional

### Μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμέντα

Πλαστικό χρώμα με μακροχρόνια μυκητοκτόνο δράση για άσηπτους χώρους.

Εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα.

Αντοχή στο πλύσιμο και σε καθαριστικά απολύμανσης.

Ιδανικό άπλωμα με μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση.

Πιστοποιημένο από διεθνές εργαστήριο

Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλών προδιαγραφών, με μυκητοκτόνα δράση, για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβά, τσιμέντα, ξύλα, εξασφαλίζοντας βελούδινο "σατινέ" φινίρισμα. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων πρόσθετων που περιέχει, εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μικροβιολογικών ρύπων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στα συχνά πλυσίματα με απορρυπαντικά ή καθαριστικά απολύμανσης. Ιδανικό για άσηπτους χώρους, όπως χειρουργεία και βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Μεγάλης Καλυπτικότητας  
Υψηλής Απόδοσης



06/10

# Asepsis

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT ASEPSIS. Αν η παλιά βαφή είναι αμφιβόλου ποιότητας, εφαρμόζουμε 1 χέρι KRAFT DUR AQUA.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT και 2 στρώσεις με KRAFT ASEPSIS.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 χέρι KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA και 2 στρώσεις με KRAFT ASEPSIS.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT STAIN BLOCKER και μετά από 24 ώρες 2 στρώσεις με KRAFT ASEPSIS.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκάρισμα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (κατά προτίμηση κοντό τρίχωμα), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραιώση:
  - ◆ 1<sup>η</sup> στρώση: 10-12% με νερό.
  - ◆ 2<sup>η</sup> στρώση: 8-10% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25 °C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C και πάνω από 35 °C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 10L σε λευκό.
- ◆ Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις με το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων της KRAFT.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Γυαλιστερά εσωτερικών τοίχων και ορόφων (στιλπνότητα >25@60°) A/β (Y)

Οριακή τιμή φάσης I: 150g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 100g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 80g/L

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,30 (±0,02) {ISO 2811}
Στέρεα κατ' Όγκο (%)	43(±1)
Ιξώδες (KU)	75-105 {ASTM D-562}
pH	8,8-9,5
Στιλπνότητα	55-65 (γωνία παρατήρησης 60°) {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας	Λευκό   WI > 90 {ASTM E 313-98}
Δείκτης Κιτρινίσματος	Λευκό   YI = 0±0.5 ASTM {E(313-98)}
Καλυπτική Ικανότητα	Λευκό   CR > 97,5 {ISO 3905}
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	12-15*
Αντοχή στο πλύσιμο	Μετά από 28 ημέρες
Αντοχή στην Έκπλυση (Μέθοδος υγρής στίλβωσης)	> 10.000 παλινδρομήσεις {ASTM D2486}
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Με βάση τις μετρήσεις του διεθνούς εργαστηρίου PRA το προϊόν έδειξε άριστη αντιβακτηριδιακή δράση απέναντι στα βακτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr) πιστοποιήσεις