

# Betonyl

## Professional

### Αντιρρυπαντικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου με ακρυλικές ρητίνες για εξωτερική χρήση

Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους.

Άριστη συμπεριφορά στην υγρασία, τη βροχή και το χιόνι.

Εξαιρετική κάλυψη και πρόσφυση.

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία. Εξαιρετικά ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς και στο κιτρίνισμα. Συμπεριφέρεται άριστα στην υγρασία, τη βροχή και το χιόνι με αποτέλεσμα να προστατεύει τον οπλισμό του μπετόν από τη διάβρωση. Κατάλληλο για προστασία δαπέδων από μπετόν, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, γκαράζ, αποθήκες. Συνιστάται ιδιαίτερα για παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και για περιοχές με βαρύ χειμώνα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Καλύπτει αποτελεσματικά

Υψηλής Απόδοσης



04/10

# Betonyl

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου. Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL μετά από 24 ώρες.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου. Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL μετά από 24 ώρες.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT BETONYL.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR διαλύτου για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και μετά από 24 ώρες εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT BETONYL.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου και μετά από 24 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάζονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR διαλύτου.

## Οδηγίες Εφαρμογής Χρώματος

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ 1<sup>η</sup> στρώση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
  - ◆ 2<sup>η</sup> χέρι: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

- ◆ Απόδοση: 8-10m<sup>2</sup>/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε Λευκό και Γκρι σε συσκευασίες των 3L.
- ◆ Το Λευκό χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις «off-white» με το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο περισυλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

## Δεν περιέχει μόλυβδο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  
210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <65 %.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)  
(A/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600g/L  
Οριακή τιμή φάσης II: 500g/L  
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499g/L

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,38 (±0,02) Γκρι: 1,38 (±0,02) {ISO 2811}
Στέρεα κατ' Όγκο (%)	52±1
Ιξώδες (KU)	70-90 (ASTM D-562)
Σπλνότητα	<10 (γωνία παρατήρησης 85°) {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας	W1 >85 (ASTM E313-98)
Δείκτης Κιτρινίσματος	Y1 <1,0 (ASTM E313-98)
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	8-10
Σημείο Ανάφλεξης	38°C
Αντοχή στη Βροχή	Μετά από 7 ημέρες
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής