

Dur

Professional

Ακρυλικό αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές πορώδεις επιφάνειες

Ειδικό αστάρι ακρυλικών ρητινών ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Σταθεροποιεί παρετίνες, κόλλες & σπατουλαριστά υποστρώματα.

Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης και ισχυροποίησης παλαιών χρωμάτων.

Ισχυρή πρόσφυση και υψηλή απόδοση.

Μειώνει την απορροφητικότητα και αυξάνει την απόδοση του τελικού χρώματος.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ιδανικά.

Ακρυλικό διάφανο αστάρι διαλύτου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή ικανότητα διείσδυσης στις πορώδεις επιφάνειες. Σταθεροποιεί τα χαλαρά σωματίδια τού προς βαφή υποστρώματος. Εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας και του τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος. Μειώνει την απορροφητικότητα του πορώδους αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την αντοχή του τελικού χρώματος.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Προστατεύει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης



06/10

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόρες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο. Δεν εφαρμόζεται απευθείας σε KRAFT PUTTY.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR. Μετά από 1 ημέρα εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκάρισμα: τα βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον και ασταρώνονται με KRAFT DUR.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Για τοίχους: Πινέλο ή ρολό έως 100% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου
 - Πιστόλι αέρος 50-100% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου
 - ◆ Για ταρατσες: 40% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Οι επιφάνειες επαναβάφονται με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα της σειράς προϊόντων της KRAFT, τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή του KRAFT DUR.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας
- ◆ Για απορροφητικές επιφάνειες συνίσταται η εφαρμογή μιας επιπλέον επίστρωσης.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L, 10L και 15L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποθεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
- ◆ Μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Συνδυετικά αστάρια (Δ) (Α/η)
Οριακή τιμή φάσης I: 750g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 750g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 715g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	0,83 (±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	20±2
Ιξώδες (Flow Cup N° 4)	15-30 sec {ISO 2431}
Απόδοση (m ² /L)	12*
Σημείο Ανάφλεξης	32°C
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

*ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής