

WOOD AQUA

Οικολογική Ακρυλική
Ριπολίνη Πολυουρεθάνης



KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος ή
airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης, κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα, καθώς και για το βάψιμο τοίχων. Είναι πιστοποιημένη από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Είναι φιλική προς τον χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή.

Προσφέρει ένα θαυμάσιο λείο και ανθεκτικό φινιρίσμα. Ακόμη και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια.

Λόγω των ειδικών ακρυλικών ρητινών που περιέχει διατηρεί τη λευκότητα της αναλλοίωτη στο χρόνο σε εσωτερικές επιφάνειες.

Διακρίνεται για τη σκληρή αλλά και παράλληλα ελαστική επιφάνεια που δημιουργεί ακολουθώντας τις συστολές/διαστολές του ξύλου, προστατεύοντάς το για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω και της ειδικής τροποποίησης με πολυουρεθάνη.

- » Άψογο φινιρίσμα και υφή
- » Δεν κιτρινίζει
- » Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	ΡΑC / ΡU			
	Λευκό	Γυαλιστερό	Σατινέ	Ματ
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO2811 @ 25°C}	1,298 (±0,02)	1,273 (±0,02)	1,274 (±0,02)	1,274 (±0,02)
Βάση P	1,255 (±0,02)	1,208 (±0,02)	1,242 (±0,02)	1,242 (±0,02)
Βάση D	1,077 (±0,02)	1,057 (±0,02)	1,088 (±0,02)	1,088 (±0,02)
Βάση A	1,036 (±0,02)	1,024 (±0,02)	1,054 (±0,02)	1,054 (±0,02)
Στερεά κ.ο. (%) {ISO 3233-98}	47% (±5%)*			
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±20KU)*			
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15KU)*			
Στυλινότητα 60° {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό: > 75° Σατινέ: 30-40° Ματ: < 10°			
Καλυπτική ικανότητα {ISO 6504/1}	8-12m ² /L*			
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	94 (±2,5) **			
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,0 (±1) **			
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm (±5μm)			
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D 1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) (σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)			

* Ανάλογα την απόχρωση, τη βάση χρωματισμού και το φινιρίσμα

** Ισχύει για τα λευκά



Χρώματα εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο (Α/δ) (Υ).

- Οριακή τιμή: 130 g/L.
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 79,9 g/L.

WOOD AQUA

Οικολογική Ακρυλική
Ριπολίνη Πολυουρεθάνης



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα κλπ., μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- » **Νέες ξύλινες επιφάνειες:** γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE (συντηρητικό ξύλου), στοκάρισμα με τον κατάλληλο στόκο, 1 στρώση KRAFT VELATOURA AQUA και 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.
- » **Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβαθρο:** Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT VELATOURA AQUA είτε KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA ή KRAFT RUST BLOCKER AQUA (μεταλλικές επιφάνειες) και 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.
- » **Νέες μεταλλικές επιφάνειες:** 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER AQUA και 1-2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA.
- » Για σκούρες αποχρώσεις συνιστάται να προηγηθεί ως υπόστρωμα η KRAFT VELATOURA AQUA σε αποχρώσεις της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπέκ 1,8-2mm) ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.
- » **Αραίωση:**
 - Πινέλο ή ρολό: 8-15% κ.ο. με νερό.
 - Πιστόλι: εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 8-12 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρας 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Στις σκούρες αποχρώσεις συνιστάται επαναβαφή μετά

από 24h.

- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε γυαλιστερό, Σατινέ και Ματ φινιρίσμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
- » Βάσεις (P, D, A): διατίθεται σε γυαλιστερό, Σατινέ και Ματ φινιρίσμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,25L. Χρωματίζονται με το σύστημα ανάμειξης KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις, για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μην πετάτε τα υπολείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr