

# Easy Clean

## Ultra Mat

Πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους  
και γυψοσανίδες

## Premium Professional

Υψηλή αντίσταση στον εμποτισμό από οικιακούς λεκέδες, με αποτέλεσμα να έχει μοναδική ικανότητα καθαρισμού.

UltraMat φινιρίσμα, το οποίο καλύπτει τις ατέλειες του υποστρώματος.

Αντοχή στο κιτρίνισμα, άοσμο.

Ιδανικό άπλωμα, εύκολο δούλεμα και άριστη καλυπτικότητα.

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας ματ φινιρίσματος για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σοβάδες, τσιμέντα, ξύλα. Περιέχει ειδικά πρόσθετα βιοαποικοδομήσιμα με αντιμυκητιακή δράση. Καλύπτει τις ατέλειες του υποστρώματος, λόγω της χαμηλής γυαλάδας. Καθαρίζεται πολύ εύκολα, διότι δεν επιτρέπει τον εμποτισμό από οικιακούς λεκέδες. Η απόδοσή του είναι 20-30% μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο πλαστικό. Ιδανικό χρώμα, κυρίως για κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία και χώρους όπου απαιτείται πλήρης καθαριότητα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Καλύπτει αποτελεσματικά  
Υψηλής Απόδοσης



06/10

# Easy Clean

Ultra Mat

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN ULTRA-MAT.
- ◆ Φρέσκα τοιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (κατά προτίμηση κοντό τρίχωμα σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ 1η στρώση: 6-7% με νερό.
  - ◆ 2η στρώση: 5-6% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 3L και 9L.
- ◆ Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L και 9L.

- ◆ Χρωματίζονται με το σύστημα ανάμειξης της KRAFT σε 17.000 αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

Εσωτερικής χρήσης Mat για Τοίχους και Οροφές (στιλπνότητα < 25@60°) (Y) (A/a)

Οριακή τιμή φάσης I: 75g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση

Λευκό: 28g/L

Βάσεις: 29g/L με χρωστικές 0 VOC

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό	1,45 (± 0,02)
	Βάση P	1,44 (± 0,02)
	Βάση T	1,40 (± 0,02)
	Βάση D	1,32 (± 0,02)
	Βάση A	1,32 (± 0,02)
{ISO 2811}		
Στερεά κατ' Όγκο (%)	52	
Ιξώδες (KU)	90-105 {ASTM D-562}	
pH	8,8-9,5	
Στιλπνότητα	γωνία παρατήρησης 60°	< 3,5
	γωνία παρατήρησης 85°	< 4
{ISO 2813}		
Δείκτης Λευκότητας	Λευκό	W1 > 90
Δείκτης Κιτρινίσματος	Λευκό	Y1 < 0,1
Καλυπτική Ικανότητα	Λευκό {ISO 3905}	CR ≥ 97,5
Θερμητική Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	14-18*	
Αντοχή στο Πλύσιμο	Μετά από 28 ημέρες	
Αντοχή στην Έκπλυση (Μέθοδος Υγρής Στίλβωσης)	>20.000 παλινδρομήσεις {ASTM D2486/DIN53778}	
Αντίσταση σε υγρή Στίλβωση {απαίτηση <6,0 μονάδων σε γωνία παρατήρησης 85° κατά NCIN111}	αύξηση τιμής στιλπνότητας μετά τη δοκιμή κατά 4,4 μονάδες	
Αντίσταση σε ξηρή Στίλβωση {απαίτηση <6,0 μονάδων σε γωνία παρατήρησης 85° κατά NCIN112}	αύξηση τιμής στιλπνότητας μετά τη δοκιμή κατά 4,8 μονάδες	
Ευκολία Καθαρισμού {NCIN115}	Καμία επίδραση από λεκέδες (μαρμελάδα, μουστάρδα, κραγιόν, καφές, ελαιόλαδο, χυμός πορτοκαλιού)	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

# Easy Clean

Βέλβετ

Πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους  
και γυψοσανίδες

## Premium Professional

Υψηλή αντίσταση στον εμποτισμό από οικιακούς λεκέδες, με αποτέλεσμα να έχει μοναδική ικανότητα καθαρισμού.

Εκπληκτικό Βέλβετ φινίρισμα.

Αντοχή στο κιτρίνισμα, άοσμο.

Ιδανικό άπλωμα, εύκολο δούλεμα και άριστη καλυπτικότητα.

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας με βέλβετ φινίρισμα για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σοβάδες, τσιμέντα, ξύλα. Περιέχει ειδικά πρόσθετα βιοαποικοδομήσιμα με αντιμυκητιακή δράση. Καθαρίζεται πολύ εύκολα, διότι δεν επιτρέπει τον εμποτισμό από οικιακούς λεκέδες. Η απόδοσή του είναι 20-30% μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο πλαστικό.

Ιδανικό χρώμα, κυρίως για κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία και χώρους όπου απαιτείται πλήρης καθαριότητα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Καλύπτει αποτελεσματικά  
Υψηλής Απόδοσης



06/10

# Easy Clean

Βέλβετ

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Φιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: KRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις KRAFT EASY CLEAN BELBET.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (κατά προτίμηση κοντό τρίχωμα σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ 1<sup>η</sup> στρώση: 6-7% με νερό.
  - ◆ 2<sup>η</sup> στρώση: 5-6% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 3L και 9L.
- ◆ Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L και 9L.

- ◆ Χρωματίζονται με το σύστημα ανάμειξης της KRAFT σε 17.000 αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα < 25@60°) (Y) (A/a)

Οριακή τιμή φάσης I: 75g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση

Λευκό: 28g/L.

Βάσεις: 29g/L με χρωστικές 0 VOC

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Ειδικό Βάρος</b> (Kg/L)	Λευκό	1,35 (± 0,02)
	Βάση P	1,32 (± 0,02)
	Βάση T	1,31 (± 0,02)
	Βάση D	1,29 (± 0,02)
	Βάση A	1,22 (± 0,02)
[ISO 2811]		
<b>Στερεά κατ' Όγκο (%)</b>	52	
<b>Ιξώδες (KU)</b>	90-105 {ASTM D-562}	
<b>pH</b>	8,8-9,5	
<b>Στιλπνότητα</b>	γωνία παρατήρησης 60°	< 15
	γωνία παρατήρησης 85° {ISO 2813}	< 32
<b>Δείκτης Λευκότητας</b>	Λευκό	W1 > 90
<b>Δείκτης Κιτρινίσματος</b>	Λευκό	Y1 < 0,1
<b>Καλυπτική Ικανότητα</b>	Λευκό {ISO 3905}	CR ≥ 97,5
<b>Θεωρητική Απόδοση (m<sup>2</sup>/L)</b>	14-18* {ISO 6504}	
<b>Αντοχή στο Πλύσιμο</b>	Μετά από 28 ημέρες	
<b>Αντοχή στην Έκπλυση</b> {Μέθοδος Υγρής Στίλβωσης}	>20.000 παλινδρομήσεις {ASTM D2486/DIN53778}	
<b>Αντίσταση σε υγρή Στίλβωση</b> {απαίτηση <6,0 μονάδων σε γωνία παρατήρησης 85° κατά NCIN111}	αύξηση τιμής στιλπνότητας μετά τη δοκιμή κατά 4,4 μονάδες	
<b>Αντίσταση σε ξηρή Στίλβωση</b> {απαίτηση <6,0 μονάδων σε γωνία παρατήρησης 85° κατά NCIN112}	αύξηση τιμής στιλπνότητας μετά τη δοκιμή κατά 4,8 μονάδες	
<b>Ευκολία Καθαρισμού</b> {NCIN115}	Καμία επίδραση από λεκέδες (μαρμελάδα, μουστάρδα, κραγιόν, καφές, ελαιόλαδο, χυμός πορτοκαλιού)	
<b>Χρόνος Αποθήκευσης</b>	1 έτος τουλάχιστον	

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής