

Velatoura

Professional

Αλκυδικό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

Λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς της, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη συνοχή της και να μην σκάει με την πάροδο του χρόνου.

Ιδανικό άπλωμα, μεγάλη καλυπτικότητα, απόδοση και εξαιρετικό γέμισμα.

Ισχυρή πρόσφυση, εύκολο αποχαρτάρισμα.

Προετοιμάζει ιδανικά την επιφάνεια, για την δημιουργία ενός άψογου φινιρίσματος με βερνικοχρώματα.

Βελατούρα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανική για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών. Λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς της, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη συνοχή της και να μην σκάει με την πάροδο του χρόνου.

Έχει ισχυρή πρόσφυση. Τρίβεται εύκολα και γεμίζει την επιφάνεια του ξύλου. Σε συνδυασμό με τις νέες σειρές βερνικοχρωμάτων KRAFT Wood & Metal και KRAFT Wood & Metal Plus, εξασφαλίζεται άψογο φινιρίσμα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης



06/10

Velatoura

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, καλός καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, σπατουλάρισμα με KRAFT SPACHTEL, 1 στρώση KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
- ◆ Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, ακολουθούν 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα και 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
- ◆ Φρέσκα τιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή Ρολό: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι airless: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής τελικού χρώματος: 18 ώρες.

- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 2.5L και 5L.
- ◆ Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις "off-white" με το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστού σχετικής υγρασίας < 65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Αστάρια (Δ) (Α/Ζ)

Οριακή τιμή φάσης I: 450g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 350g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 349g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,50(±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	52 (±1)
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	32
Στιλπνότητα (60°)	<10
Καλυπτικότητα	CR > 95 {ISO 3905}
Απόδοση (m ² /L)	12-14*
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με το υπόβαθρο και το είδος της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής