

MOORESTYLE™ Αντισκωριακό Υπόστρωμα 568


Αλκυδικό αντισκωριακό υπόστρωμα για νέες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου, φθαρμένου γαλβανιζέ, και άλλες μεταλλικές επιφάνειες. Μη τοξικά - ειδικά επεξεργασμένα αντισκωριακά συστατικά προστατεύουν το μέταλλο από την διάβρωση και τη σκουριά. Η ισχυρή πρόσφυση εμποδίζει τη βλαβερή υγρασία. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ειδικά αντισκωριακά συστατικά προστατεύουν το μέταλλο από την διάβρωση και την σκουριά
- Εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο
- Δίνει λεία επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

Αποχρώσεις : Γκρι, κεραμιδί, άσπρο, μαύρο
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Mat



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη μεταλλική προστασία όταν επικαλυφθεί με χρώμα της Benjamin Moore

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κιτρίνισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/θ τύπος Δ: (Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού).
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 500g/L (2010)

Απόδοση
13 –14 m²/L

Στερεά κατά Βάρος
36%

Πάχος Υγρού Φιλμ
77 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
28 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
Σε 2-3 ώρες στεγνώνει
Σε 8 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
3mm mandrel

Αραίωση
5% White spirits

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές χωρίς λάδια και σκόνες. Σκουριές και άλλα σαθρά υλικά πρέπει να απομακρυνθούν με το κατάλληλο εργαλείο. Ασταρώνετε τις επιφάνειες με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες. Τελειώνετε με 568 DTM αντισκωριακή ριπολίνη ή 577/579 MOORESTYLE ριπολίνες για ξύλα και μέταλλα Σίδηρο κατασκευής: Ασταρώνετε με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα. Σε καινούργιο σίδηρο εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι. Φθαρμένο γαλβανιζέ: Ασταρώνετε με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σε καινούργιο γαλβανιζέ ασταρώστε με 023 FRESH START. Αλουμίνιο: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή από λάδια, σκόνες κ.λπ. Τρίβεται με ασαλόδουρμα. Ασταρώνετε με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα. Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Σκουριές και ξεφλουδίσματα πρέπει να λειανθούν. Ασταρώνετε τοπικά με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα. Όταν στεγνώσει, το εφαρμόζετε σε όλη την επιφάνεια.

Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

Οδηγίες Προφύλαξης

- Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλόμεθυλοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αζανικό κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,5lt

Σημείο Ανάφλεξης: 44° C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.

