


MOORESTYLE™ Ριπολίνη για Ξύλα και Μέταλλα 577 – Σατινέ

Αλκυδική ριπολίνη σατινέ υψηλής ποιότητος, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Συνιστάται για χρήση σε ασταρωμένες, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Συνδυάζει σατινέ γυαλάδα με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί τη στιλπνότητα και το χρώμα για αρκετά χρόνια. Πλένεται εύκολα. Δεν περιέχει μόλυβδο.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Επιδεικνύει μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Δεν έχει δυσάρεστη οσμή κατά την εφαρμογή
- Απλώνεται εύκολα (χωρίς να κάνει κοιλιά)
- Είναι εύκολη στη χρήση και έχει μεγάλη καλυπτικότητα
- Διατηρεί τη γυαλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους

Αποχρώσεις : Λευκό, μαύρο και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 25-30 υπό γωνία παρατήρησης 60°.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντίσταση σε καιρικές συνθήκες

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πτώμιο κιτρίνισμα και θα επιτρέψει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται στο νερό και την υγρασία. Καθαρίζεται

Αντοχή στην τριβή

Άριστη αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πιττικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/δ τύπος Δ: (Χρώματα εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 300g/L (2010)

Απόδοση
15 – 16 m2/L

Στερεά κατά Βάρος
42%

Πάχος Υγρού Φιλμ
72 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
30 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
Σε 3 ώρες στεγνώνει
Σε 16 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
3mm mandrel

Αραίωση
5% White spirits

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 2 χέρια 577 MOORESTYLE Σατινέ Ριπολίνη για Ξύλο και Μέταλλο, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Καινούργιο Ξύλο: Τα διάφορα ελαπτώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό.

Νέες Σπατουλαρίστες Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού ή 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Μέταλλα: Αφαιρέστε σκουριά και ξεφλουδίσματα πριν ασταρώσετε με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα.

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Ασταρώνετε ένα χέρι 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Εφαρμογή

Ανακατεύτε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

- | | |
|---------------------------|--|
| Οδηγίες Προφύλαξης | <ul style="list-style-type: none"> • Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. • Παρατελμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλόμεθυλοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αξανοίκο κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. |
| | |

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75 λίτρου, 2,5 λίτρα, 3 λίτρα

Σημείο Ανάφλεξης: 44° C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.



Benjamin Moore® Paints