

**MOORWOOD®**  
**Βερνίκι Ξύλων - Νερού**  
**093-Γυαλιστερό / 094-Σατινέ**  
**Εξωτερικής Χρήσης**

Υψηλής ποιότητας άοσμο – διάφανο βερνίκι ξύλων υδατικής βάσης, εξωτερικής χρήσης. Περιέχει φίλτρα UV για την προστασία του Ξύλου από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν ξεφλουδίζει ενώ παράλληλα είναι αδιάβροχο, δεν κιτρινίζει και δεν χάνει την γυαλάδα του. Περιέχει μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο για την αποφυγή της μούχλας. Ιδανικό για κάθε είδους καινούργιο ή γυμνό ξύλο όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, έπιπλα κήπου, πέργκολες, περιφράξεις, αναπτύσσοντας μέγιστες αντοχές τις οποίες τα κλασικά βερνίκια δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.



**Χαρακτηριστικά Προϊόντος**

- Άοσμο.
- Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα.
- Αδιάβροχο.
- Δεν κιτρινίζει, δεν χάνει την γυαλάδα του.
- Φίλτρα UV για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- Περιέχει μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο για την αποφυγή της μούχλας.

**Αποχρώσεις :** Διάφανο και μέσω του δειγματολογίου WOODSTAINS της Benjamin Moore.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 093 (γυαλιστερο) 094 (σατινέ )

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Αντοχή σε καιρικές συνθήκες**

Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες

**Αντοχή στο νερό**

Άριστη αντοχή στην βροχή και την υγρασία.

**Αντοχή στη τριβή**

Καλή αντίσταση στην τριβή

**Αντοχή στους διαλύτες**

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



**ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ: ( εσωτερικής χρήσης, προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130g/L (2010)

<b>Απόδοση</b> 12– 15 m <sup>2</sup> /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	<b>Στερεά κατά Βάρος</b> 40%	<b>Πάχος Υγρού Φιλμ</b> 111 Μικρά	<b>Πάχος Στεγνού Φιλμ</b> 33 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 30' στεγνώνει Σε 2-3 ώρες επανεφαρμόζεται	<b>Ελαστικότητα</b> 6mm mandrel	<b>Αραιώση</b> Δεν αραιώνεται	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

**Προετοιμασία Επιφάνειας**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Από παλαιές βερνικωμένες επιφάνειες αφαιρέστε τα ξεφλουδισμένα βερνίκια και γυαλοχαρτάρετε. Σε καινούργιες επιφάνειες εφαρμόστε ένα χέρι 090 - Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού. Τελειώστε με δύο χέρια 093 ή 094 Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού τα οποία συνιστάτε να είναι χρωματισμένα για να εξασφαλίσετε μέγιστη προστασία.

**Εφαρμογή**

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε δύο χέρια 093 ή 094 Ακρυλικό Βερνίκι Ξύλων Νερού αναλόγως της περιπτώσεως, χωρίς αραιώση με πινέλο, πιστόλι ή ρολό. Το δεύτερο χέρι περνιέται μετά από 2-3 ώρες. Μεταξύ των στρώσεων γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς με λεπτόκοκκο φρικάτ. Η τελική απόχρωση θα εξαρτηθεί από την απορροφητικότητα, το φυσικό χρώμα του ξύλου και τον αριθμό των στρώσεων. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην αφήνετε εξωτερική ξύλινη κατασκευή μόνο με το συντηρητικό ή άχρωμη, διότι περιορίζεται η αντοχή της στο χρόνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

**Οδηγίες Προφύλαξης**

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά.
- Μακριά από παιδιά

**Συσκευασία και Αποθήκευση**

**Μεγέθη:** 0,75lt, 2,25lt

**Σημείο Ανάφλεξης :**

Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση :**

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

