

## DUROSTICK D-22 Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό μαρμάρων & γρανιτών



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,77 ± 0,04kg/lit
Στιλνότητα	Ματ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Βατότητα	Μετά από 12 ώρες
Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης	2 χρόνια (εξωτερική αδιαβροχοποίηση) 5 χρόνια (εσωτερική αδιαβροχοποίηση)
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> ·h

**Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1η: «Συν-δεδικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 672 gr/lit Π.Ο.Ε.

Εναλλακτικά, εάν η επένδυση αφορά μάρμαρα και γρανίτες σε εσωτερικούς χώρους ή και σε εξωτερικούς που η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυμητή, προτείνεται η εφαρμογή του άοσμου, υδατικής βάσης προϊόντος νανοτεχνολογίας **NANO PROOF MARMO DS-275** (σελ. 161)



### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-150ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt  
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 2,5lt

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology).

Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα άορατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά. 'Αποτρέπει' την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικίδιων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εύκολη και γρήγορη εφαρμογή του DUROSTICK D-22 σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε όψεις κτιρίων, εμποδίζει για τουλάχιστον 4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους. Είναι απαραίτητο σε πάγκους κουζίνας, σε πάγκους μπάνιου, σε σκαλοπάτια (εικ.2), βότσαλα κάθε μεγέθους και χρώματος. Προστατεύει διαχρονικά την ιστορική και αισθητική αξία αγαλμάτων και μνημείων. Σε επενδυμένα δάπεδα και τοίχους, δεν 'επιτρέπει' στα άλατα και στα αλκάλια να ανέλθουν προς την επιφάνεια και να τη λεκιάσουν. Το D-22 προστατεύει

τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους (εικ.1), μετά το πότισμα φυτών σε γλάστρες.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας Γυαλισμένες επιφάνειες

Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται δοκιμή (προληπτικά) για να διαπιστωθεί ότι η επιφάνεια μπορεί να απορροφήσει το υλικό. Πριν την αδιαβροχοποίηση, για καλύτερα αποτελέσματα καθαρίζουμε με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN της DUROSTICK για γυαλισμένα μάρμαρα και γρανίτες.

#### Αγυάλιστες επιφάνειες

Στην περίπτωση αγυάλιστων παλιωμένων και πολύ λεκιασμένων μαρμάρων, συνιστάται η χρήση καθαριστικού μαρμάρων D-21 της DUROSTICK.

#### 2. Εφαρμογή

Το D-22 εφαρμόζεται ως έχει, με ρολό ή πινέλο, σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από σκόνη. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης και το υλικό απορροφάται άμεσα, τότε, συνιστάται και δεύτερη επίστρωση όσο ακόμη είναι νωπή η πρώτη. Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με στεγνό και μαλακό πανί, χωρίς χνούδι. Εάν επιθυμείτε οι επιφάνειες να γυαλίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκέτινης μαρμάρων, ματ γρανιτών και cotto D-25 της DUROSTICK.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2