

## DUROSTICK FIREPROOF Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200 °C

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πυράντοχο σφραγιστικό συγκολλητικό αρμών, εκτεθειμένων σε θερμοκρασίες έως και +1.200 °C.

Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άριστα σε πορώδεις και μη επιφάνειες από πυρίμαχους πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδερο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά.

Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να 'κρεμάει'. Δεν περιέχει αμιάντο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FIREPROOF της DUROSTICK είναι ιδανικό για τη σφράγιση χωρίς αστάρωμα, αποκολλημένων και αποσβησμένων αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου (εικ.1), καμινάδες, σωληνώσεις ατμού, βιομηχανικούς κλιβάνους (εικ.3) καθώς και σε ξυλόσομπες (εικ.2).

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν ή αρμολογηθούν πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.

Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να

διαβρέχονται ελαφρώς, ενώ οι μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να είναι απελευθερωμένες από σκουριά και τυχόν βαφές.

#### 2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά στην επιθυμητή διατομή. Γεμίζουμε τον αρμό χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας.

Συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας πριν την εφαρμογή, καθώς και η λείανση του υλικού με υγρό σφουγγάρι πριν τη σκλήρυνσή του. Η χαρτοταινία αφαιρείται πριν το υλικό στεγνώσει τελείως. Οι επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το FIREPROOF της DUROSTICK, μπορούν να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μετά από τουλάχιστον 24 ώρες.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τη σκλήρυνσή του, τα υπολείμματα απομακρύνονται μόνο με μηχανικά μέσα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Θεξοτροπική πάστα
Χρώμα	Μαύρο
Ειδικό βάρος	2,00 ± 0,05kg/lt
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	2-5 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	4-5mm/24 ώρες
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20 °C έως +1.200 °C
Συρρίκνωση	Μηδαμινή



ΕΙΚ. 3

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αρμόι: 5x5mm ≈ 12m/φύσιγγα  
10x10mm ≈ 4m/φύσιγγα

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από χαμηλές θερμοκρασίες και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml