



POLYVINE Acrylic Craquelure Σύστημα Craquelure

Κωδικός 09766
09767

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ακρυλικό διάφανο σύστημα Craquelure της Polyvine χρησιμοποιεί 2 μέρη – basecoat Και topcoat- για να αναπαράγει πιστά την όψη της παλιάς ραγισμένης πορσελάνης με λεπτά ραγίσματα, πάνω σε φωτογραφίες, διακοσμητικά αντικείμενα, κορνίζες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δημιουργεί διακοσμητικό εφέ κρακελαρίσματος πάνω φωτογραφίες, διακοσμητικά αντικείμενα, κορνίζες, γύψινα, μη σιδηρούχα μέταλλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση:	Ακρυλική
Απόχρωση:	Άχρωμο
Απόδοση:	8 m ² /l
Καθαρισμός Εξοπλισμού	Νερό
Χρόνος στεγνώματος	15 λεπτά – 1 ώρα αναλόγως την θερμοκρασία

Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να μεταβάλλουν τον χρόνο στεγνώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο

Προετοιμασία επιφάνειας: Δοκιμάζετε πάντα την τεχνική σε ένα δοκιμαστικό κομμάτι πριν εφαρμόσετε σε ολόκληρη την επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, όπως πχ μια κάρτα ή ένα κομμάτι ξύλου, θα πρέπει πρώτα να σφραγισθεί με μια στρώση Craquelure Topcoat και να στεγνώσει καλά.

Εφαρμογή: Εφαρμόστε μια στρώση Craquelure Basecoat με ένα πινέλο καλής ποιότητας προσπαθώντας να μην μείνουν σημάδια από το πινέλο. Μόλις εφαρμοσθεί, έχει ημιδιάφανη όψη, αλλά στεγνώνοντας γίνεται εντελώς διάφανο. Ακόμα και αφού στεγνώσει η επιφάνεια να είναι ελαφρώς κολλώδης. Στην συνέχεια εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Craquelure Topcoat. Καθώς στεγνώνει εμφανίζονται τα λεπτά ραγίσματα στην επιφάνεια.

Μπορείτε να κάνετε τα ραγίσματα να φαίνονται πιο έντονα με την εφαρμογή λίγου χρώματος: με ένα κομμάτι ύφασμα ή pad εφαρμόστε λίγο χρωστικό της Polyvine, Highlighting Medium σε λευκό ή σκούρο, με απαλές κυκλικές κινήσεις. Σκουπίστε το περίσσειμα με ένα πανί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν νερού. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό. Αφαιρέστε υπολείματα από τα εργαλεία και καθαρίστε τα με νερό και σαπούνι. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις και συστήματα ύδρευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425