

Clima Roof KF-2

Στεγανωτικό τσιμεντοειδές
επιπεδούμενο κονιάμα δωμάτων



ΑΝΑΜΙΞΗ

6Kg ClimaRoof Kf-2 Latex
σε 25Kg ClimaRoof KF-2



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,5Kg/m²/mm



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σπάτουλα,
επιστρωτής
δαπέδων



ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

45 λεπτά



DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos
16

DoP: 08-1224-2 (White)
EN 1504-2

Surface protection system-coating

Carbon dioxide permeability	Sd>50m
Water vapour permeability	Class I
Capillary absorption and liquid water permeability	w<0.1Kg/m ² h ^{0.5}
Bond strength	≥1.5N/mm ²
Dangerous substances	NPD
Reaction to fire	Euroclass F

Το CLIMA ROOF KF-2 είναι ένα στεγανωτικό, επιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονιάμα δαπέδων δύο συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εμπλουτισμένο με πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα δωματίων. Λόγω της ειδικής του σύστασης παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στις θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF αλλά και σε δομικές, μεταλλικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές και ασφαλτικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-2 ως υλικό προστασίας επιφανειών και του προτύπου EN 13813 για την κατασκευή δαπέδων ως κονιάμα (CT-C25-F10-A3).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	A συστατικό: Λευκό B συστατικό: Λευκό υγρό
Ανάμιξη	6Kg Clima Roof Kf-2 Latex σε 25Kg Clima Roof KF-2
Μέγιστο πάχος εφαρμογής	5mm (οπλισμένης και άοπλης στρώσης)
Εργασιμότητα μίγματος	45min
Κατανάλωση*	1,0-1,5Kg/m ² /mm
Ειδικό βάρος	A συστατικό: 1,90±0,10Kg/L B συστατικό: 1,00±0,02Kg/L
Τριχοειδής απορρόφηση νερού {EN 1062-3}	W<0,05Kg/m ² h ^{0.5}
Υδρατμο-διαπερατότητα {EN ISO 7783-2}	Sd<2,5m, κλάση I
Διαπερατότητα CO₂ {EN 1062-3}	Sd>50m
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα {EN 1542}	>2,0N/mm ²
Πρόσφυση σε XPS {EN 1542}	~0,35N/mm ²
Αντοχή σε κρούση {EN ISO 6272-1}	κλάση II (<20J)
Αντοχή σε θλίψη {EN 12004}	>25
Αντοχή σε κάμψη {EN 12004}	>10

* Ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος, τη μέθοδο εφαρμογής και τις απαιτήσεις στεγανοποίησης.



Clima Roof KF-2

Στεγανωτικό τσιμεντοειδές
επιπεδούμενο κονιάμα δαπέδων



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στις θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF ή/και σε άλλα υποστρώματα, η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, σαθρά στοιχεία και λιμνάζοντα νερά.

- » **Σε μεταλλικές επιφάνειες:** Συνίσταται ο καθαρισμός από τη σκουριά, η απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και η εφαρμογή KRAFT HYDROGUARD ONE.
- » **Σε δομικές επιφάνειες:** Γίνεται διαβροχή της επιφάνειας με νερό μέχρι κορεσμού.
- » **Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες και σε ασφαλτικές επιφάνειες:** Συνιστάται η εφαρμογή KRAFT POWDERBOND αραιωμένου 1:4 με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αδειάστε 6Kg του ειδικού πρόσθετου ακρυλικής βάσης CLIMA ROOF KF-2 LATEX σε ένα κατάλληλο κενό δοχείο και προσθέτετε 25Kg CLIMA ROOF KF-2 σιγά-σιγά καθώς αναδεύετε. Η προετοιμασία του μίγματος γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αναδεύετε πλήρως για τουλάχιστον 3-4 λεπτά έως ότου το μίγμα γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους. Περιμένετε 3-5 λεπτά και αναδεύστε ξανά για 1 λεπτό.

Η μέγιστη εργασιμότητα του μίγματος είναι 45min στους 25°C. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού ή άλλου υγρού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του.

Η εφαρμογή του μίγματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα ή επιστρωτή δαπέδων με κοντάρι ή χωρίς.

Επί των κατάλληλα τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF διαστρώστε μια συνεχή στρώση CLIMA ROOF KF-2 οπλισμένη με το υαλόπλεγμα CLIMA ROOF KF-NET κατά μήκος του. Το υαλόπλεγμα θα πρέπει να είναι πλήρως εμβαπτισμένο στο μίγμα και να υπάρχει επίπεδη τελική επιφάνεια. Οι ενώσεις του πλέγματος θα πρέπει να επικαλύπτονται για τουλάχιστον 10cm. Μετά από 6-24 ώρες εφαρμόστε ακόμη μία στρώση CLIMA ROOF KF-2 για πλήρη επιπεδοποίηση με μέγιστο πάχος 2mm. Τυχόν ατέλειες κατά το άπλωμα, εξομαλύνονται με τη χρήση σπάτουλας φινιρίσματος ή σπατουλαδόρου με ή χωρίς κοντάρι.

Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Όταν το υλικό έχει πλήρως σκληρυνθεί, αφαιρείται μηχανικά.

Αναδεύετε το προϊόν καλά, πριν από την εφαρμογή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

Για την πλήρη ωρίμανση του υλικού απαιτούνται κατ' ελάχιστο 14 ημέρες ανάλογα το σύστημα στεγανοποίησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Το προϊόν διατίθεται σε Λευκό σε χαρτόσακκους των 25Kg.
- » Το Β συστατικό διατίθεται σε πλαστικό μπιτόνι των 6Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, για αποθήκευση σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr