

Εpoxy Aqua Floor Primer

Εποξειδικό αστάρι νερού
δύο συστατικών



ΑΡΑΙΩΣΗ
10-20%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, πινέλο,
airless πιστόλι



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Εποξειδικό αστάρι νερού, 2 συστατικών για την προστασία δομικών και μεταλλικών επιφανειών. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας άριστη πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως άσφαλτο, κεραμικά πλακίδια, παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές δομικές επιφάνειες (σκυρόδεμα). Συνιστάται πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών ή ακρυλικών στεγανωτικών μεμβρανών νερού ή διαλύτου σε μη απορροφητικά υποστρώματα.

- » Αναπνέον (ανθεκτικό στην υγρασία)
- » Χαμηλής οσμής
- » Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.
- » Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Γκρι, Αχρωμο
Αναλογία ανάμιξης A:B	3:1 (κ.ο)
Ειδικό βάρος {ISO 2811}	Grey: 1.32Kg/L (±0.02) Transparent: 1.22Kg/L (±0.02)
Στερεά κατ' όγκο	32-36%
Στερεά κατ' βάρος	48-52%
Χρόνος ζωής μίγματος	4 hours
Ιξώδες {ASTM D-652}	40-80KU
Απόδοση	8-12m ² /L
Πάχος ξηρού υμένα	30µm

*Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



Κατηγορία A/ι «Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών» (Υ).

- Οριακή τιμή: 140 g/L (2010).
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 139 g/l.

Εποxy Aqua Floor Primer

Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- » Για επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας υποστρώματος <15%), καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
- » Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο (μηχανή μωσαϊκού).
- » Χρησιμοποιήστε κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάζονται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά από την κατασκευή τους.
- » Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο συστήνεται η απότριψη με γυαλόχαρτο ή με χρήση τριβείου για να διασφαλιστεί η πρόσφυση του υλικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αναμείξτε 3 μέρη του Συστατικού Α με 1 μέρος του Συστατικού Β, κατ'όγκο, του KRAFT EPOXY AQUA FLOOR PRIMER αναδεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα (συνήθως για 1,5-2 λεπτά) ώστε να ομογενοποιηθούν καλά, αποφευγοντας να εισχωρήσει αέρας στο μείγμα. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση και απόδοση, ακολουθήστε αυστηρά την αναλογία ανάμειξης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ομογενοποίηση, ριζτε τα συστατικά σε άλλο δοχείο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή.
- » Αντιολισθητικά συσσωματώματα μπορούν να προστεθούν στο αστάρι, ενώ είναι ακόμα κολλώδες, προσδίδοντάς του μερική αντίσταση στην ολίσθηση σε υγρές περιοχές.
- » Μετά από 12-24 ώρες μπορεί να εφαρμοστεί το KRAFT EPOXY AQUA PAINT ή KRAFT Total Proof PU-S.
- » **Εργαλεία:** πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » **Αραίωση:** 10-20% κ.ο με νερό βρύσης.
- » **Καθαρισμός:** Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Χρόνος ζωής μίγματος:** περίπου 3-4 ώρες στους 20°C
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1 - 2 ώρες στους 20°C.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12-24 ώρες στους 20°C.
- » Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Γκρι και Διάφανο, σε συσκευασίες των 1lt, 3lt και 9lt (A & B) σε μεταλλικά δοχεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50 %.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr