

Wood Plus

Ριπολίνη για ξύλα και μέταλλα

KRAFT

PAINTS



Υψηλής ποιότητας ριπολίνη διαλύτου για ξύλα και μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και λευκότητα και είναι ιδανική για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα κλπ. καθώς και για το βάψιμο μετάλλων και τοίχων. Προσφέρει μία θαυμάσια, λεία και ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Ακόμη και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, και καλύπτει εύκολα. Διατηρεί την απόχρωση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Λόγω του ανθεκτικού φιλμ που σχηματίζει ακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου και δεν επιτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας.

- » Άψογο φινίρισμα και υφή
- » Εξαιρετική κάλυψη
- » Εύκολο δούλεμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές ρητίνες	
Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	0,93-1,30Kg/L	
Στερεά κ.β.* {ISO 3251-03}	75% (±5)	
Ιξώδες * {ASTM D 562-05 @ 25°C}	95KU (±20)	
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	70KU (±20)	
Στιλπνότητα 20° {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ Ματ	>80.0 units
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ Ματ	>90.0 units 40-75 units <8.0 units
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ Ματ	<25.0 units
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder)* {ASTM D-5895}	1,5-3,5h	
Δείκτης Λευκότητας ** {ASTM E 313-98}	82,0 (±4)	
Δείκτης Κιτρινίσματος ** {ASTM E 313-98}	1,0 (±1)	
König Pendulum (Σκληρότητα) {ISO 1522}	Γυαλιστερό Σατινέ-Ματ	20-30 sec 25-50 sec
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	7 ημέρες @ 100μm WFT Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)	
Απόδοση ανά στρώση***	16-18m ² /L	
Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	75μm (±10)	

* Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.

** Μόνο για τα λευκά.

*** Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-2%



ΑΠΟΔΟΣΗ
16-18m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό ή
πιστόλι αέρος



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1½-3½ ωρες



Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο A/δ (Δ).

- Όριακή τιμή: 300g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 299g/L

Wood Plus

Ριπολίνη για ξύλα και μέταλλα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE για την προστασία από σαράκι, μύκητες κλπ. έπειτα εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA
- » **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.
- » **Σε επιφάνειες ορυκτού υποστρώματος:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT VELATOURA ή KRAFT STAIN BLOCKER.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** ελέγξτε την κατάσταση της επιφάνειας. Αν είναι ικανοποιητική αφαιρέστε όλα πιθανά σαθρά υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας το χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 7 ημέρες.
- » Η υγρασία της ξύλινης επιφάνειας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 10%.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 2% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμιξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD PLUS για τέλειο αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24-48 ώρες.
- » Να αποφεύγεται το μεγάλο πάχος βαφής με μία στρώση.
- » Στις σκούρες αποχρώσεις συνιστάται επαναβαφή μετά από 48 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 4-5 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένεια ή KRAFT RUST BLOCKER της κοντινότερης απόχρωσης.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνιστάται μετά το πέρασ 48h και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλενόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A για γυαλιστερό και σατινέ φινιρίσμα και σε ματ λευκό σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr