

# Wood Style

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου



ΑΡΑΙΩΣΗ  
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
12-14m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης διαλύτου. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη διαύγειά του και την μεγάλη του αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων. Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

- » Υψηλή αντοχή
- » Εξαιρετικό φινίρισμα
- » Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Τύπος φορέα</b>	Αλκυδική/Πολυουρεθανική ρητίνη	
<b>Ειδικό Βάρος</b> {ISO2811 @ 25°C}	0,94Kg/L (±0,02)	
<b>Στερεά κ.β.*</b> {ISO 3251-03}	62,5% (±2)	
<b>Ιξώδες*</b> {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15)	
<b>Χρόνος Στεγνώματος (Recorder)</b> {ASTM D-5895}	1-3h	
<b>Στιλπνότητα 60°</b> {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ	>95 units 65-75 units
<b>Απόδοση ανά στρώση**</b>	12-14m <sup>2</sup> /L	

\* Ανάλογα το φινίρισμα.

\*\* Ανάλογα το φινίρισμα, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου Α/ε (Δ).

- Όριακή τιμή: 400g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 399g/L.

# Wood Style

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προηγείται αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα, θεραπεύετε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες. Σε περίπτωση που απαιτείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνίσταται πριν το βερνίκι κρούστας να προηγηθούν 1-2 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και αναδεύστε καλά.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24-48 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν

πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε διάφανο γυαλιστερό και σατινέ φινιρίσμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)