SUPERSPEC™
Πλαστικό Ματ
275 - Εσωτερικής Χρήσης

Πλαστικό χρώμα μεγάλης καλυπτικότητας για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν και ξύλο. Συνδυάζει ανθεκτικότητα, γρήγορο στέγνωμα και ευκολία εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Απλώνει εύκολα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο στη χρήση και στον καθαρισμό
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή.

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 2000 αποχρώσεις.
Λευκό, Pastel Base
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60° .

ΜΑΤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 60° C
Αντοχή στο νερό
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°), 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ.

Απόδοση	Στερεά κατ΄ όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
10 – 11 m2/L	40%	100 Μικρά	40 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	**Ελαστικότητα**	**Αραίωση**	**Εφαρμογή με**
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 275 SUPER SPEC. Πλαστικό Ματ εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε με ένα χέρι 216 REGAL FIRST COAT ή 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.
Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC Αδιάβροχο Υπόστρωμα.
Πρώην Βαμένες Επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις, ασταρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC Αδιάβροχο Υπόστρωμα.
Καινούριο Ξύλο: Ασταρώνετε με το 023 FRESH START ή 572 MOORESTYLE Βελατούρα.

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt,10lt,15lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints